By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II
Manufacturers of French Polishes, Stains and Wax Polishes
John Myland Limited, London

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
MARBLE MATT EMULSION®

Mylands bekanntester Lack basiert auf einem extrafeinem Marmorpulver, das eine natürliche und dennoch strapazierfähige Oberfläche garantiert. Die Marble Matt Emulsion® verspricht ein sattes Farbergebnis und ist wunderbar eben. Sie eignet sich für Innenwände und Decken und kann leicht ausgebessert, abgewischt, abgewaschen und sogar geschrubbt werden.

- Stumpfer, matter Acryllack auf Wasserbasis.
- Verwendungszweck: Innenwände und Decken.
- 3 % Glanz.
- In allen 120 Farben der Farbkarte erhältlich.
- 31 Archivfarben.
- EN13300 Klasse 1. Abriebbeständigkeit der Klasse 1 durch Prüfverfahren auf Grundlage europäischer Standards bestätigt.
- Erhältlich: Probebehälter 100ml, 1L, 2.5L, 5L.
- Deckfläche: 15 m2 je Liter, je nach Untergrund und Anwendungsmethode.
- Anwendung: Auf die entsprechende Grundierung ggf. zwei Schichten auftragen.
- Trocknungszeit bei 20 °C. Berührungstrocken 1–2 Stunden.
  Überstreichbar 3–4 Stunden.

By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II
Manufacturers of French Polishes, Stains and Wax Polishes
John Myland Limited, London

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

PRODUKTDATENBLATT
MARBLE MATT EMULSION PAINT

Allgemein	Eine qualitativ hochwertige, matte Acrylemulsion zur Verwendung in Innenräumen.		
Produktcodes	Produkt Marble Matt Emulsion	Produktcode 50 600 0001	Glanz 3%
Technische Daten	Hierbei handelt es sich um einen Acrylemulsionslack auf Wasserbasis zur Verwendung in Innenräumen. Dieses Produkt eignet sich nicht für Holzwerk. (Mit Ausnahme von bemalten dekorativen Möbeln. Dann eine Wachsschicht auf die Emulsion auftragen.) Durch die schnelle Trocknungsgeschwindigkeit des Produkts ist das Auftragen von zwei Schichten an einem Tag möglich. Das Produkt hat einen geringen Geruch und ist umweltverträglich. Es verfügt über eine exzellente Deckkraft. Es ist abwaschbar. Die Emulsion ist ab Lager nur in weiß erhältlich, kann auf Wunsch aber gefärbt werden.		
Anwendung	Vor der Verwendung gut aufrühren. Nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen verwenden. Verwendungstemperatur zwischen 8 °C und 30 °C. Vor dem Auftragen des Lacks die Oberflächen reinigen, um Fett, Dreck oder Partikel zu entfernen. Dieses Produkt eignet sich für das Auftragen mit Pinsel oder Rolle.		
Information zu VOC	VOC-arm. Dieses Produkt enthält pro Liter maximal 30 g VOC.		
Trocknungszeit	Berührungstrocken. 1 – 2 Stunden. Überstreichbar nach: 3 – 4 Stunden.		
Deckfläche	Die Deckfläche sollte auf einer bereits versiegelten Oberfläche durchschnittlich 15 m² pro Liter betragen.		
Verdünnungen	Bei porösen Oberflächen (z. B. blankem Putz) mindestens vier Wochen nach Anwendung gründlich trocknen lassen. Zuerst eine Grundierung aus mit bis zu 45 % sauberem Wasser verdünntem Lack auftragen. Auf leicht porösen Oberflächen die erste Schicht mit bis zu 15 % Wasser verdünnen. Dieser Lack besitzt eine hohe Pigmentierung. Es kann bis zu 45 % verdünnt werden und ist dennoch weiterhin als zweite oder dritte Schicht einsetzbar, für eine feine Oberfläche.		
Reinigung der Utensilien	Pinsel/Rollen sofort nach Gebrauch in warmem Wasser mit etwas Reinigungsmittel auswaschen.		
Verpackungsgrößen	Dieses Produkt ist als Probebehälter sowie in Behältern mit 1 l, 2,5 l und 5 l erhältlich.		
Aufbewahrung	Dieses Produkt muss vor Frost geschützt werden. Nicht unter 5 °C lagern. Innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen.		
Gesundheit und Sicherheit	Lesen Sie sich vor der Verwendung das Mylands-Sicherheitsdatenblatt durch.		